

Material
Unsere Artikelnummer

Witcom PC2008/331 Natural
KTA2008/331

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Minimal	Maximal
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,19	1,24
Kerbschlagzähigkeit nach IZOD	ISO 180/1eA	kJ/m ²	15,0	-
MVR (300 °C/2,16 kg)	ISO 1133	cm ³ /10 min	25,0	50,0
Silicon öl Gehalt	mainsite	%	1,5	2,5
PTFE pulver Gehalt	mainsite	%	3,0	5,0