

PES type, 1040 g/m²

Lp. On.	Parametry Parameters		J.m. Unit	Wartość Value	Metoda Method
1.	Skład surowcowy Raw material composition	Włókno białe PET dwuskładnikowe, Dtex 4,4 - 15 <i>PET white bicomponent fibers, Dtex 4,4 - 15</i>	%	50 ^{+/-2}	-
		Mieszanka włókien białych i czarnych rPET, Dtex 4,4 - 15 <i>Mixture of white and black rPET fibers, Dtex 4,4 - 15</i>	%	50 ^{+/-2}	
2.	Gramatura Mass per unit area		g/m ²	1040 ^{+/-104}	PN-EN 29073-1 (ISO 3801:1977) **
	Włóknina igłowana Needle – punched nonwoven		g/m ²	1000 ^{+/-100}	
	Proszek PES PES powder UNEX PES T3		g/m ²	40 ^{+/-4}	-
3.	Grubość Thickness		mm	6,0 ^{+/-0,6}	PN-EN ISO 9073-2
4.	Długość Length		mm	1000 ^{+30/-0}	Miara zwijana Measuring tape
5.	Szerokość Width		mm	1850 ^{+/-10}	
6.	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength at breakage	II	N/ 5cm	≥ 700*	PN-EN 29073-3
		⊥		≥ 1400*	
7.	Wydłużenie w chwili zerwania Elongation at breakage	II	%	90 ^{+/-40*}	
		⊥		90 ^{+/-40*}	



**CONTACT US FOR
MORE INFO**

