

Datenblatt Data Sheet

PALRAN[®] RSH06 GF8

Eigenschaften	Properties	Prüfbedingungen Test conditions	Normen Norms	Einheiten Units	Werte Values
Rheologische Eigenschaften	Rheological properties				
Schmelzvolumenrate	Melt volume-flow rate	220°C/10 kg	ISO 1133	cm ³ /10 min.	5-7
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties				
Zug- Modul ¹⁾	Tensile modulus ¹⁾	23°C, 1 mm/min	ISO 527-1/2	MPa	3400-3800
Streckspannung ¹⁾	Yield stress ¹⁾	23°C, 50 mm/min	ISO 527-1/2	MPa	*
Streckdehnung ¹⁾	Tensile strain at yield ¹⁾	23°C, 50 mm/min	ISO 527-1/2	%	*
Nom. Bruchdehnung ¹⁾	Nom. tensile strain at break ¹⁾	23°C, 50 mm/min	ISO 527-1/2	%	*
Bruchspannung ¹⁾	Tensile stress at break ¹⁾	23°C, 5 mm/min	ISO 527-1/2	MPa	50-60
Bruchdehnung ¹⁾	Tensile strain at break ¹⁾	23°C, 5 mm/min	ISO 527-1/2	%	5-7
Charpy- Schlagzähigkeit ²⁾	Charpy impact strength ²⁾	23°C	ISO 179/1eU	KJ/m ²	20-26
Charpy-Kerbschlagzähigkeit ²⁾	Charpy notched impact strength ²⁾	23°C	ISO 179/1eA	KJ/m ²	5-7
Thermische Eigenschaften	Thermal properties				
Schmelztemperatur	Melting temperature	10 K/min	ISO 11357-1/3	°C	*
Vicat- Erweichungstemperatur ³⁾	Vicat softening temperature ³⁾	50°K/h, 50N	ISO 306	°C	102-107
Formbeständigkeitstemperatur ²⁾	Temperature of deflection under load ²⁾	0,45 MPa 1,80 MPa	ISO 75-1/2	°C	- -
Brennbarkeit UL 94 ³⁾	Flammability UL 94 ³⁾	Dicke/thickness 1,6 mm	UL 94	Klasse/class	HB
Sonstige Eigenschaften	Other properties				
Dichte	Density	23°C	ISO 1183	g/cm ³	1,11-1,13
Vergleichszahl der Kriechwegbildung ⁵⁾ , CTI	Comparative tracking index ⁵⁾ , CTI	Prüflösung. A / solution A	IEC 112	Stufe/Rating	-
Wasseraufnahme	Water absorption	23°C, Sättigung / saturation	ISO 62	%	-
Feuchteaufnahme	Moisture absorption	23°C, 50% RF / RH	ISO 62	%	-
Legende	Produktcharakteristik	Legend	Product characteristic		
1) Probekörper nach ISO 3167, Typ A	• Compound ABS mit 8% Glasfasern verstärkt	1) Testbar acc. ISO 3167, type A	• Compound ABS reinforced with 8% glass fibre		
2) Normstab (80*10*4) mm	• Spritzgusstyp	2) Testbar (80*10*4) mm	• Type for injection molding		
3) Probekörper (10*10*4) mm	• Hohe Steifigkeit	3) Testbar (10*10*4) mm	• High stiffness		
4) Probekörper (125*13*1,6) mm	• Hohe Wärmeformbeständigkeit	4) Testbar (125*13*1,6) mm	• High heat resistance		
5) Probekörper (16*16*4) mm	• Enthält Recyclinganteile aus Produktionsresten	5) Testbar (16*16*4) mm	• Contains proportion of recycling material from production residues		
+ spritzfrisch	• Recyclinganteile ≥ 87%	+ dry as molded	• Recycled content ≥ 87%		
* nicht relevant	Bevorzugte Anwendung	* not relevant	Preferred applications		
- nicht getestet	• Automobilindustrie	- not tested	• Automotive		
NB kein Bruch	• Haushaltsgeräte	NB No Break	• Household appliances		

Diese Daten sind Richtwerte und entsprechen dem jetzigen Kenntnisstand, sie stellen daher keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.
These data are typical values and correspond to our present knowledge. Therefore they do not represent a guarantee of specified properties.