



## **GREENFLEX®**

EVA

## **ML 40**

Copolimero etilene vinil acetato

Greenflex ML 40 è un copolimero etilene vinil acetato (EVA) indicato per stampaggio a iniezione di articoli flessibili.

Greenflex ML 40 consente la produzione di manufatti ad eleva elasticità e alta flessibilità.

### **Applicazioni**

Greenflex ML 40 è indicato per la produzione di articoli flessibili.

### **Proprietà Principali**

#### **Proprietà della resina**

	<b>Valore</b>	<b>Unità</b>	<b>Metodo di test</b>
Melt Flow Rate (190 °C/2.16 kg)	2.5	g/10min	ISO 1133
Contenuto di vinilacetato	14	%	Metodo Interno
Densità	0.935	g/cm3	ISO 1183
Punto di fusione	91	°C	Metodo interno
Temperatura di infragilimento	<- 80	°C	ASTM D 746
Temperatura di rammollimento Vicat (1 kg)	67	°C	ISO 306/A

#### **Proprietà Meccaniche\***

	<b>Valore</b>	<b>Unità</b>	<b>Metodo di test</b>
Sforzo a snervamento	5.5	MPa	ISO 527
Sforzo a rottura	-	MPa	ISO 527
Allungamento a rottura	-	%	ISO 527
Modulo a flessione	60	MPa	ISO 178
Durezza Shore A	92	-	ISO 868 A
Durezza Shore D	40	-	ISO 868 A

\* Valori riferiti a provini stampati ad iniezione. Le proprietà sono tipiche e possono variare in funzione delle condizioni di stampaggio.

## Note di trasformazione

Greenflex ML 40 è facilmente lavorabile con le più recenti macchine da stampaggio ad iniezione con risultati eccellenti.

Condizioni tipiche di trasformazione (\*)

Profilo di temperatura (°C) 140 – 200

Temperatura dello stampo (°C) 10 – 30

(\*) Le condizioni di trasformazione variano in funzione del pezzo, della posizione dei punti d'iniezione, della macchina e del raffreddamento dello stampo.

## Stoccaggio e trasporto

Greenflex ML 40 è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Suggeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature.

Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50°C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche.

Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

## Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di versalis.

## Dichiarazione di conformità alimentare

Greenflex ML 40 è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

## ASSISTENZA TECNICA

### Centro-Sud Europa e Americhe

Versalis S.p.A.

Head Office  
Piazza Boldrini, 1  
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy  
tel. +39 02 52032087 + 39 02 52042984  
tel. +39 02 52042005 + 39 02 52032318

Mantova  
Via Taliercio 14 - 46100 Mantova (MN) - Italy  
tel. +39 0376 305520 + 39 0376 305741

### Nord Europa e ROW

Versalis S.p.A.

Piazza Boldrini, 1  
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy  
tel. +39 02 25032190

4531 Route des Dunes - CS 20060 Mardyck 59279  
Dunkerque - France  
tel. +33 3 28 23 55 16

Duesseldorfer Str. 13  
65760 Eschborn - Deutschland  
tel +49 6196 492 249

**IMPORTANTE:** per maggiori dettagli richiedere le relative schede di sicurezza. Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono indicazioni che non costituiscono garanzia qualora l'acquirente non adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso. Versalis è a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteriori informazioni.  
**DISCLAIMER:** è responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la sicurezza, la conformità normativa e l'idoneità tecnica del prodotto per l'applicazione specifica. Il prodotto non è consigliato per l'uso in applicazioni farmaceutiche e in dispositivi medici; Versalis declina ogni responsabilità qualora il prodotto venisse utilizzato nelle suddette applicazioni.