

Color Service GmbH & Co. KG

Am Mittelberg 3

Karlstein 63791

Germany

Tel.: +49(0)6188 4469 0, Fax: +49(0)6188 4469 111

VAT Number: DE230225490



URL: www.color-service.de
E-mail: info@color-service.de

Technisches

Datenblatt

Erstellt am: 11.03.1998

Letzte Änderung am: 22.06.2023

Artikel-Nr.

UN5030

MB UN BLAU

MB UN BLUE

Inhaltsstoffe

Diarylpigmente: [Nein]

Bleipigmente: [Nein]

Cadmumpigmente: [Nein]

Physiologisch unbedenklich: [Ja]

Verzugsneigung: stark

Mindest-Haltbarkeit ab

Herstelldatum in Tagen ca.: [360]

	Temp.- beständigkeit [°C] nach DIN53772	Lichtehtheit nach DIN EN ISO 4892	Wetterbeständigkeit	Vortrocknungstemperatur	Vorprüfung erforderlich ? (1)
ABS	280	7 - 8	4-5	60	JA
PC	300	7 - 8	4-5	60	JA
PS	280	7 - 6	4-5	60	NEIN
SB	280	7 - 8	4-5	60	NEIN
SAN	280	7 - 8	4-5	60	NEIN
ASA	280	7 - 8	4-5	60	JA
PE	300	7 - 8	4-5	60	NEIN
PP	300	7 - 8	4-5	60	NEIN
PA	280	7 - 8	4-5	60	JA
TPU	240	7 - 8	4-5	60	NEIN
POM	220	7 - 8	4-5	60	JA
PBT	280	7 - 8	4-5	60	JA
TPE	260	7 - 8	4-5	60	NEIN
PMMA	280	7 - 8	4-5	60	NEIN
PET	260	7 - 8	4-5	60	JA

Bemerkung: Wird das Produkt für das Einsatzgebiet POM-Homopolymerisate vorgesehen sollte eine Vorprüfung erfolgen.
Die angegebenen Werte beziehen sich auf die eingesetzten Farbmittel

(1) Eigene Prüfungen sind in jedem Fall erforderlich.

Die Dosierung ist abhängig vom verwendeten Rohstoff, der Formteilgeometrie und anderen Faktoren. Unsere Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Es handelt sich nicht um zugesicherte Produkteigenschaften, sondern um Richtwerte, die systembedingt und / oder verarbeitungstechnischbedingt variieren können.

Lagerung: Das Produkt sollte trocken und bei Raumtemperatur gelagert werden.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten !