

Technisches Datenblatt

Materbatch S-D6896-***

Eignung für verschiedene Kunststoffe

PE	PP	PS	SB	ABS	PA6/ PA6.6	TPE	PC
o	o	+*	+*	o	o	o	o

+ = geeignet / o = nicht geeignet / +o = bedingt geeignet

* nicht geeignet für transparentes, schlagfestes PS (Styrol-Butadien-Block-Copolymer, wie z. B. Styrolux von BASF (=> Migration).

Echtheitseigenschaften der Pigmente

Lichtechtheit: ca. 6
Temperaturbeständigkeit: ca. 300 °C

Diese Type enthält konstitutionsbedingt keine Cadmium- oder Blei-Pigmente.

Falls an unser Produkt spezielle Anforderungen gestellt werden, möchten wir Sie bitten uns diese konkret zu nennen.

Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen sowie auf Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten. Spezielle Untersuchungen an unseren Farben finden nicht statt. Spurenverunreinigungen wurden nicht berücksichtigt. Die gemachten Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir gehen keinerlei Verpflichtungen ein, auf Grund geänderter Vorschriften und Gesetze oder neuer Erkenntnisse, diese Stellungnahme zu aktualisieren.