


**RAPORT DE INCERCARI nr. 412 data 17.08.2023**

**CLIENT:** SC ECOFRIEND RECYCLING SRL  
**ADRESA CLIENT:** SOS .CONSTANTEI NR.10B, LOCALITATEA MEDGIDIA, JUD.CONSTANTA  
**CONTRACT/COMANDA:** mail 14.08.2023  
**PRODUS:** REGRANULAT POLIETILENA COLOR **COD PROBA:** 847  
**DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA PROBEI CE URMEAZA A FI SUPUSA INCERCARII:**  
 REGRANULAT POLIETILENA COLOR-GRI, PROBA RECOLTATA IN DATA DE 14.08.2023/ORA 10:25  
**METODA DE PRELEVARE:** - **PRELEVATA DE:** CLIENT  
**LOCUL PRELEVARII:** MEDGIDIA **CANTITATE PROBA:** 2kg  
**DATA PRIMIRII:** 15.08.2023 **DATA FINALIZARII:** 17.08.2023

NR.	CARACTERISTICA	METODA DE ÎNCERCARE	UM	VALOARE		INCERTITUDINE <sup>3)</sup>
				PREVAZUTA <sup>6)</sup>	DETERMINATA	
1	Indice de fluiditate in masa 190 <sup>o</sup> /2.16kg	SR EN ISO 1133: 2012	[g/10min ]		0,547	
2	Densitate la 23grd	SR EN ISO 1183	[g/cm <sup>3</sup> ]		0,926	

**Observatii:** Nu sunt Observatii

**Aprobat,**  
 Sef Laborator,  
 (Nume, prenume, semnatura si stampila)  
 Martin Mihaela



**Intocmit,**  
 Coordonator Unitate Tehnica,  
 (Nume, prenume, semnatura si stampila)  
 Alexandru Lica



Nota:

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN-ISO /CEI 17025:2005, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333.Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa adresa [www.renar.ro](http://www.renar.ro)
2. "\*" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul
6. Valorile prevazute sunt in conformitate cu specificatia pentru produsului incercat, indicata de client.