

Testen recycle materiaal Blintz

smeltpunt

Vochtigheidsmeting

1	0,13%
2	0,12%
3	0,14%
Gem	0,13%

MFI g/10min

1	32,4
2	43,8
3	22,8
4	34,7
5	24,8
Gem	31,7

Glas is between 20 - 30 %