



Datenblatt

telefon
telefax
email
web

MLPlastics GmbH
Ferdinandstrasse 47
D-20095 Hamburg
(+49) 40 32 52 866 0
(+49) 40 32 52 866 10
info@mlplastics.de
www.mlplastics.de

Maxxiflex TPE-E D56R Y black

<u>Physikalische Eigenschaften</u>			
<u>Test</u>	<u>Einheit</u>	<u>Wert</u>	<u>Test Standard</u>
Härte	Shore D	56 ± 3	ISO 7619-1
Dichte	g / cm ³	1,20	ISO 1183
Reißdehnung	%	> 250	DIN ISO 53504-S2
Zugfestigkeit	N/mm ²	> 25	DIN ISO 53504-S2