

Materialabmusterung

NikJur® TPU Shore A-90 ETHER

Charge	2024037
Restfeuchte	0,03%M

Spritzversuch

Heizzonen	Düse	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Tempertur Grad	205	210	210	205

Muster Nr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ø
Härte	warm	89,6	89,2	88,7	89,4	89,4	88,5	87,8	87,6	88	88,3	88,65
Shore A	kalt	91,8	93,3	92,5	95,2	94	93,1	94,3	95,3	93,4	93	93,59

Mechanische Eigenschaft

Zugfestigkeit Mpa			22,8			22,9			22,8		22,8333
Reißdehnung %			944,3			934,4			924,9		934,533
Abrieb mm³											

Datum: 20.01.2025

NikJur®

D - 27578 Bremerhaven
 +49 (0) 4744 82144 10
www.plastic-granulat.com

