

Materialabmusterung

NikJur® TPU Shore A-90 Nat.

Charge	2024066
Restfeuchte	0,04

Spritzversuch

Heizzonen	Düse	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Tempertur Grad	200	205	205	200

Muster Nr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ø
Härte	warm	79,6	79,6	78,9	80,4	78,8	79,9	78,6	77,3	77,4	78,7	78,92
Shore A	kalt	90	91	91	91	90	90	89	89	89	88	89,8

Mechanische Eigenschaft

Zugfestigkeit Mpa			24,4				23,8				23,2		23,8
Reißdehnung %			1100,5				10,95,9				1080,6		1092,33
Abrieb mm³													

Datum: 05.03.2025

NikJur®

D - 27578 Bremerhaven
 +49 (0) 4744 82144 10
www.plastic-granulat.com


