

Materialabmusterung

NikJur® TPU Shore A-85 Nat.

Charge	2024060
Restfeuchte	0,05

Spritzversuch

Heizzonen	Düse	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Temperatur Grad	200	205	205	200

Muster Nr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ø
Härte	warm	69,8	70,1	69,5	68,9	68,7	68,5	68,1	67,3	66,5	66,2	68,36
Shore A	kalt	86,1	86,1	86,4	84,3	87,2	86,4	86,1	85,1	86,1	84	85,78

Mechanische Eigenschaft

Zugfestigkeit Mpa			16,6			16,1			16,6		16,4
-------------------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	------

Reißdehnung %			1079,4			1063,9			1082,1		1075,13
---------------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	---------

Abrieb mm³											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum: 05.03.2025

NikJur®

D - 27578 Bremerhaven

+49 (0) 4744 82144 10

info@nikjur.de

www.plastic-granulat.com

