

REGRANULAT LDPE TRANSPARENTNY / LDPE TRANSPARENT REGRANULATE

TYP : REC. KR-TR

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MATERIAL SAFETY DATA SHEET

KR-TR to wysokiej jakości regranulat LDPE produkowany z folii transparentnej (LDPE/LLDPE). Charakteryzuje się stabilnymi parametrami przetwórczymi, niską wilgotnością oraz powtarzalnością jakości.

KR-TR is a high-quality LDPE regranulate produced from transparent film (LDPE/LLDPE). It features stable processing parameters, low moisture content, and high consistency of quality.



DANE PRODUKTU / PRODUCT DATA

Parametr / Parameter	Wartość / Value	Jednostka / Unit	Metoda / Method
Typ tworzywa / Type of plastic	LLDPE	—	—
Zawartość LLDPE / LLDPE content	≥ 99	%	Szacowane / Estimated
Forma / Shape	Granulat / Pellet	—	—
Kolor / Colour	Transparent / Natural	—	—
Zastosowanie / Application	Rozdmuch folii 20–150 µm / Film blowing 20–150 µm	µm	—
Stopień filtracji / Filtration	80–110	µm (mesh)	—
MFR (190 °C / 2,16 kg)	1,0 - 1,5	g/10 min	ISO 1133
Wilgotność resztkowa / Moisture	< 0,2	%	ISO 15512
Gęstość / Density	0,94 ± 2%	g/cm ³	ISO 1183
Gęstość nasypowa / Bulk density	0,50 ± 9%	g/cm ³	ISO 60
Test lotki / Dart drop	≥ 300	g / 100µm	ASTM D1709
Pochodzenie wsadu / Feedstock origin	100% PCR	—	—

PAKOWANIE / PACKING

Produkt pakowany jest standardowo w Big Bagi o wadze od 1000 do 1200 kg brutto. Paleta ma rozmiar 1,00 x 1,20 m. Pełny załadunek samochodu ciężarowego to maksymalnie 24 000 kg netto.

The product is typically packed in Big Bags weighing from 1000 to 1200 kg gross. The pallet size is 1.00 x 1.20 m. A full truckload may contain up to 24,000 kg net weight.

INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION

Dane przedstawione w niniejszej karcie technicznej produktu mają charakter orientacyjny i odnoszą się do przeciętnych właściwości tego regranulatu. W zależności od zastosowanego wsadu mogą się one zmieniać. Zastrzegamy możliwość występowania odchyleń od podanych wartości.

The data presented in this technical data sheet are indicative and refer to the average properties of this regranulate. They may vary depending on the charge used. We reserve the right to deviate from the values given.