



Occhipinti GmbH & Co. KG · Jüngerstraße 17 · 58515 Lüdenscheid

Occhipinti GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 17
58515 Lüdenscheid
Telefon +49 2351 45075
Telefax +49 2351 45407
info@occhipinti.de
www.occhipinti.de

Technisches Datenblatt

Compound PA 6.6 GF 30 schwarz

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert*
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,37
Kerbschlagzähigkeit Charpy 23°C	ISO 179	kJ/m ²	7
Schlagzähigkeit Charpy 23°C	ISO 179	kJ/m ²	65
Zug E-Modul	ISO 527	MPa	8500
Zugfestigkeit	ISO 527	MPa	150
Reißdehnung	ISO 527	%	3
Streckspannung	ISO 527	MPa	180
Verarbeitungstemperatur		°C	270-290
Vortrocknung		°C/h	80/2-4

Alle Werte sind Richtwerte und werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Wege variabler Verarbeitungsbedingungen oder –verfahren kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden.

Kunststofferzeugnisse
Occhipinti GmbH & Co. KG