

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Materiale / Material: PA12 BLACK V2 P40

Lotto / Batch: 11841

Proprietà (IT)	Property (EN)	Condizioni	Metodo	Unità	Specifiche	Valori
Indice di fluidità	Melt Flow Rate	2.16 kg, 235°C	ISO 1133	g/10 min	2-7	2.10
Umidità relativa	Relative Moisture	-	M.I.	%	<0.15	0.12
Modulo elastico	Tensile Modulus	1 mm/min	ISO 527/2	MPa	400-550	425
Carico max trazione	Tensile Strength	50 mm/min	ISO 527/2	MPa	20-30	22
Punto di fusione	Melting Point	10°C/min	M.I.	°C	174	174

Descrizione / Description

PA12 nero con buona stabilità dimensionale, bassa assorbenza di umidità e buone proprietà meccaniche. Black PA12 with good dimensional stability, low moisture absorption and solid mechanical properties.

Note / Notes

I valori possono variare in funzione del processo. Values may vary depending on processing conditions.